

## RIMIX 94

Sucho mieszana drobnoziarnista zaprawa murarska na bazie cementu z kruszywem mineralnym o uziarnieniu do 0,5 mm i dodatkami polepszającymi przyczepność i przerób.

**Produkt ekologiczny zawierający do 5% dodatków organicznych.**

**ZASTOSOWANIE:** Drobnoziarnista zaprawa murarska przeznaczona do spajania murów z płaskich cegieł silikatowych, ceramicznych, cementowych, wapienno-kwarcowych oraz cegieł i elementów wykonanych z betonu komórkowego. Stosowana do wznoszenia murów o normalnych obciążeniach statycznych. Grubość spoiny od 1 do 3 mm.

**WŁAŚCIWOŚCI:**

- wysoka przyczepność
- wysoka wydajność
- wygodna i łatwa w zastosowaniu
- wysoka zdolność zatrzymywania wody zarobowej

**PODŁOŻE:**

Do murowania należy używać niezamarzniętych, czystych cegieł lub bloczków. Podczas obróbki i wysychania temperatura otoczenia i podłoża nie może spaść poniżej + 5°C. Przed przystąpieniem do murowania należy sprawdzić stan materiałów murowych. Muszą być suche, czyste, wolne od pyłu, kurzu, tłustych plam i innych wykwitów mogących powodować zmniejszenie przyczepności.

**PRZERÓB:**

Worek zaprawy RIMIX 94 należy mieszać przy użyciu mieszadła wolnoobrotowego lub w betoniarnie dodając ok. 7 litrów czystej wody, aż do momentu uzyskania jednolitej masy. Odczekać ok. 5 minut i ponownie przemieszać. Tak przygotowaną zaprawę nanosi się na powierzchnię bloczków, cegieł, itp. tylko na tę część przygotowanego podłoża, na której chcemy w danej chwili osadzić cegły. Na świeżą warstwę zaprawy położyć kolejny klocek, lekko docisnąć. Rozrobioną zaprawę należy zużyć zanim rozpocznie się proces wiązania (max. do 2 godzin). Należy przestrzegać również norm i zaleceń producentów cegieł i elementów wykonanych z betonu komórkowego. Należy również zwrócić uwagę na odpowiednie dozowanie wody.

**UWAGI:**

Produkt zawiera cement, ma odczyn zasadowy (Xi drażniący), należy chronić skórę i oczy. W razie kontaktu przemyć obficie ilością czystej wody. Prace wykonywać w temperaturze otoczenia powyżej +5°C. Nie stosować podczas deszczu. Nie dodawać innych substancji. Świeżą zaprawę należy chronić przed nadmiernym przesuszeniem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie materiału i wynikłe z tego powodu szkody.

**DOSTAWA:**

W chronionych przed wilgocią workach papierowo-foliowych 25 kg. Ilość na palecie 48 szt. Składować na drewnianych paletach w suchych pomieszczeniach. Chronić przed zawilgoceniem podczas transportu i przechowywania. Okres składowania 12 miesięcy od daty produkcji.

## DANE TECHNICZNE:

|                                                                                       |                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Deklaracja Właściwości Użytkowych                                                     | DWU 1/2015                                                                                                                                                     |
| Atest Higieniczny PZH                                                                 | HK/0724/01/2007                                                                                                                                                |
| Reakcja na ogień                                                                      | A1                                                                                                                                                             |
| Uziarnienie                                                                           | 0,0-0,5 mm                                                                                                                                                     |
| Wydajność (w zależności od grubości spoiny)                                           | np. dla gr. spoiny 2mm i bloczka 12x20x24 – 2,5 kg/m <sup>2</sup>                                                                                              |
| Zużycie (zależne od szerokości bloczków)                                              | bloczek o szerokości 12cm – ok 3 kg/m <sup>2</sup><br>bloczek o szerokości 24cm – ok 6 kg/m <sup>2</sup><br>bloczek o szerokości 36cm – ok 9 kg/m <sup>2</sup> |
| Gęstość nasypowa                                                                      | > 1400 kg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                       |
| Stosunek woda/zaprawa                                                                 | 0,28                                                                                                                                                           |
| Gęstość wysuszonej stwardniałej zaprawy                                               | > 1300 kg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                       |
| Czas zachowania właściwości roboczych:                                                | max. 3h                                                                                                                                                        |
| Współczynnik przepuszczalności pary wodnej                                            | $\mu \leq 15/35$                                                                                                                                               |
| Zawartość chlorków:                                                                   | < 0,01 %                                                                                                                                                       |
| Współczynnik absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym stwardniałej zaprawy | W2                                                                                                                                                             |
| Wytrzymałość na ściskanie                                                             | M15                                                                                                                                                            |
| Wytrzymałość spoiny na ściskanie                                                      | $\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$                                                                                                                                     |
| Współczynnik przewodzenia ciepła                                                      | T1                                                                                                                                                             |