

RIMIX 95

Sucho mieszana uniwersalna zaprawa murarsko - tynkarska na bazie cementu z kruszywem mineralnym o uziarnieniu do 1,2 mm i dodatkami polepszającymi przyczepność i przerób.

Produkt ekologiczny zawierający do 5% dodatków organicznych.

ZASTOSOWANIE: Uniwersalna zaprawa murarsko-tynkarska, cementowo-wapienna przeznaczona do wznoszenia murów wewnętrznych i zewnętrznych przy normalnych obciążeniach statycznych. Do spajania murów o grubości spoiny od 1,2 - 3 mm z płaskich cegieł silikatowych, cementowych, wapienno-kwarcowych oraz cegieł i elementów wykonanych z betonu komórkowego.

PODŁOŻE: Podłoże musi być suche, nośne, czyste, wolne od pyłu, kurzu i tłustych plam, a także innych zanieczyszczeń tworzących film oddzielający. Nie należy używać zamrożonych cegieł. Suche, silnie chłonne cegły przed wmurowaniem należy zwilżyć. Podczas obróbki i schnięcia temperatura otoczenia i podłoża nie może spaść poniżej + 5 °C. Charakteryzuje się wysoką wydajnością, dobrą przyczepnością, łatwo się rozprowadza.

PRZERÓB: Worek zaprawy RIMIX 95 należy mieszać w czystym pojemniku, przy użyciu mieszadła wolnoobrotowego dodając odpowiednią ilość czystej wody do momentu uzyskania jednolitej masy. Odczekać ok. 5 minut i ponownie zamieszać. Tak przygotowaną zaprawę nanosić za pomocą kielni na powierzchnię bloczków, cegieł. Spoiwo należy nanosić tylko na tą część przygotowanego podłoża, na którą chcemy w danej chwili osadzić cegły. Na świeżą warstwę zaprawy w ciągu 10 minut położyć kolejny bloczek, lekko docisnąć i zebrać nadmiar zaprawy. Czas korekty ok. 5-7 minut. Rozrobioną zaprawę należy zużyć zanim rozpocznie się proces wiązania (max do 2 godzin). Zaprawę można też mieszać w betoniarce, mieszarce ślimakowej lub w specjalnej stacji mieszającej. Jeśli zaprawa наносzona jest maszynowo należy szczególnie kontrolować konsystencję roboczą. Przy murowaniu należy przestrzegać również norm i zaleceń producentów cegieł i betonu komórkowego. Stosować w temperaturach od + 5° C do + 30° C. Nie stosować podczas deszczu.

UWAGI: Produkt zawiera cement, ma odczyn zasadowy (Xi drażniący), należy chronić skórę i oczy. W razie kontaktu przemyć obficie czystą wodą. Prace wykonywać w temperaturze otoczenia powyżej +5°C. Nie dodawać innych substancji. Świeży tynk należy chronić przed nadmiernym przesuszeniem. Przeciąg lub bezpośrednie nasłonecznienie może spowodować spękanie tynku podczas wysychania lub jego rozwarstwianie („wałkowanie”) w trakcie obróbki. Tynki podkładowe

mogą dopiero po całkowitym wyschnięciu i stwardnieniu zostać pokryte warstwą wykończeniową.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie materiału i wynikłe z tego powodu szkody.

DOSTAWA:

W chronionych przed wilgocią workach papierowo-foliowych 25 kg. Ilość na palecie 42 szt. Składować na drewnianych paletach w suchych pomieszczeniach. Chronić przed zawilgoceniem podczas transportu i przechowywania. Okres składowania 12 miesięcy od daty produkcji.

DANE TECHNICZNE:

Deklaracja Właściwości Użytkowych	DWU 20/2013
Atest Higieniczny PZH	HK/0724/01/2007
Reakcja na ogień:	Klasa A1
Uziarnienie:	0 – 1,2 mm
Zalecana grubość tynku:	10 mm
Zużycie	ok. 12 kg/m ² /cm
Wydajność na tonę	ok. 710 litrów mokrej zaprawy
Stosunek woda/zaprawa	ok. 0,18
Gęstość nasypowa:	> 1400 kg/m ³
Gęstość wysuszonej stwardniałej zaprawy:	> 1300 kg/m ³
Czas zachowania właściwości roboczych	ok. 4 godzin
Wytrzymałość na ściskanie:	M10
Przyczepność do podłoża, symbol modelu pęknięcia:	≥ 0,10 N/mm ² , FP:A
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej:	$\mu \leq 15/35$ $\mu \leq 25$
Zawartość chlorków	< 0,01 %
Współczynnik absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym stwardniałej zaprawy	W1
Wytrzymałość na ściskanie	M10
Wytrzymałość spoiny na ściskanie	≥ 0,15 N/mm ²
Współczynnik przewodzenia ciepła	T1