

TYNK AKRYLOWY

Wysokojakościowy Tynk Akrylowy na bazie wodnych dyspersji żywic akrylowych z wypełniaczami mineralnymi i pigmentami.

ZASTOSOWANIE: Gotowy do użycia tynk strukturalny na bazie 1)odnych dyspersji żywic akrylowych. Zawiera naturalne kruszywa marmurowe i pigmenty. Tynk Akrylowy nadaje się do użycia zarówno wewnątrz i na zewnątrz budynków. Do stosowania na podłoża mineralne typu tynki cementowo-wapienne, cementowe a także na warstwy zbrojne systemów ociepleń ścian zewnętrznych budynków (system na styropianie). Zawiera formułę

Nbzx antygrzybiczną, nie porasta glonami i algami.

WŁAŚCIWOŚCI:

- wysoka hydrofobowość
- wysoka otwartość dyfuzyjna
- łatwość obróbki
- łatwy w utrzymaniu
- wysoka elastyczność w szerokim zakresie temperatur
- wysoka przyczepność do podłoża
- odporny na niekorzystny wpływ środowiska: kwaśne deszcze, mróz, promieniowanie UV, starzenie, gnicie
- bogata paleta barw
- trwałość koloru
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków

PODŁOŻE:

Musi być suche, nośne, czyste, wolne od pyłu, kurzu i tłustych plam, a także innych zanieczyszczeń tworzących film oddzielający. Niezależnie od rodzaju podłoża konieczne jest zastosowanie gruntu przystosowanego pod tynki powierzchniowe RIMIX. Zalecany na warstwy zbrojne systemu ociepleń ścian zewnętrznych budynków (system na styropianie, tynki cementowo-wapienne, beton i inne podłoża spotykane w nowoczesnym budownictwie. Tynki nawierzchniowe można nanosić dopiero po całkowitym wyschnięciu i związaniu podłoża. Przed nałożeniem tynku Akrylowego RIMIX podłoże należy zagruntować preparatem gruntującym przystosowanym do rodzaju podłoża, najlepiej zabarwionym pod kolor tynku. Nakładanie tynku można rozpocząć dopiero po całkowitym wyschnięciu i stwardnieniu gruntu (co najmniej po 24 godzinach w zależności od temperatury).

PRZERÓB:

Bezpośrednio przed użyciem tynk Akrylowy RIMIX należy powoli przemieszać w wiadrze mieszadłem wolnoobrotowym. W razie potrzeby dodać niewielką ilość czystej wody, maksymalnie do 2%. Tynk należy nakładać na równą, suchą powierzchnię na grubość ziarna za pomocą stalowej pacy tynkarskiej, a następnie odpowiednio zacierać plastikową pacą celem uzyskania pożądanej faktury. Fakturowanie tynku musi być dokonane natychmiast po jego nałożeniu. Podczas pracy należy regularnie czyścić narzędzia. Materiał przylegający do narzędzi może być przyczyną niejednorodności faktury. Niezwłocznie po zakończeniu pracy narzędzia umyć wodą.

2.7 Tynki powierzchniowe

UWAGI:

Chronić oczy i skórę. W razie zabrudzenia przemyć obfitą ilością czystej wody. Elementy, które nie będą tynkowane należy wcześniej starannie zabezpieczyć. Podczas nakładania i wysychania tynku temperatura podłoża i otoczenia nie może być niższa niż +5°C. W przypadku spadku temperatury poniżej dopuszczalnej dochodzi do zaburzenia procesu wiązania tynku następuje utrata przyczepności do podłoża a w efekcie końcowym pękanie i odpadanie. Należy również unikać pracy podczas opadów oraz przy bezpośrednim nasłonecznieniu i silnym wietrze. Zbyt szybkie odparowywanie wody doprowadzi do powstania na powierzchni pęknięć włosowatych lub nieregularnego wyglądu odcieni koloru(przebarwienia). Nie dodawać żadnych innych domieszek. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie materiału i wyniki z tego powodu szkody.

DOSTAWA:

W wiadrach z tworzywa sztucznego 25 kg. w postaci gotowej do przerobu. Ilość na palecie 24 szt. Przechowywać w chłodnym miejscu. Podczas transportu i przechowywania chronić przed mrozem. Okres składowania 12 miesięcy od daty produkcji.

DANE TECHNICZNE:

Zużycie:	1,0 mm – ok. 1,1 – 1,3 kg/m ² 1,5 mm - ok. 1,8 – 2,0 kg/m ² 2,0 mm - ok. 2,3 – 2,6 kg/m ² *w zależności od grubości ziarna, struktury i techniki wykonania
Gęstość objętościowa	ok. 1,8 g/cm ³
pH	ok. 8,5
Grubość ziarna	1,0 ; 1,5 ; 2,0 mm
Struktura	baranek lub komik