

RIMIX Beton B25

Sucho mieszana zaprawa betonowa na bazie cementu portlandzkiego i wypełniaczy mineralnych oraz dodatków modyfikujących.

- ZASTOSOWANIE:** Gotowa do użycia zaprawa betonowa przeznaczona do wykonywania posadzek betonowych, podkładów na zewnątrz i wewnątrz budynków. Odpowiedni do wykonywania słupków ogrodzeniowych, podmurówek i innych prac betoniarskich.
- WŁAŚCIWOŚCI:** wodoodporna
mrozoodporna
uniwersalna w zastosowaniu
wysoka wytrzymałość na ściskanie
łatwa w obróbce
- PODŁOŻE:** Aby osiągnąć pożądany efekt konieczne jest sprawdzenie jakości i nośności podłoża. Generalnie podłoże musi być czyste, nośne, wolne od pyłu, kurzu, olejów szalunkowych, innych tłustych plam i wykwitów. Powinno być odpowiednio utwardzone, nie zmrożone, nasiąkliwe i szorstkie.
- WYKONANIE:** Zaprawę betonową należy mieszać z czystą wodą do momentu uzyskania jednolitej masy. Zaprawę nanosi się na powierzchnię na żądaną grubość i równomiernie rozprowadza. Po całkowitym wyschnięciu i związaniu zaprawy można nanosić warstwy wykończeniowe. Na dużych powierzchniach należy pamiętać o wykonaniu fug dylatacyjnych. W przypadku konieczności nakładania grubych warstw lub na ogrzewaniu podłogowym należy zastosować zbrojenie z siatki zbrojeniowej. Jeśli konieczne było zastosowanie szalunków, można je usunąć nie wcześniej niż po 48 godzinnym okresie wiązania.
- UWAGI:** Zaprawa zawiera cement, ma odczyn zasadowy. Należy chronić skórę i oczy. W razie kontaktu przemyć obfitą ilością czystej wody. Okna, parapety, obróbki blacharskie itp. należy wcześniej zabezpieczyć. Prac nie należy wykonywać w temperaturach poniżej +5°C. Należy unikać również prac przy bezpośrednim nasłonecznieniu i podczas opadów atmosferycznych. Świeżą zaprawę należy przerobić w ciągu dwu godzin.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie materiału i wynikłe z tego powodu zaistniałe szkody.
- DOSTAWA:** W chronionych przed wilgocią workach papierowo-foliowych 25 kg ($\pm 2\%$) Ilość na palecie 48 szt. Składować na drewnianych paletach w suchych pomieszczeniach. Chronić przed zawilgoceniem podczas transportu i przechowywania. Okres składowania 12 miesięcy od daty produkcji.

DANE TECHNICZNE:

Zużycie	ok.20 kg/m ² /10mm
Gęstość nasypowa	ok. 1,60 kg/dm ³
Grubość ziarna	0,1 - 0,3 mm
Wytrzymałość wg PN-/EN 206+A1:2016-12	C20/25
Grubość warstwy	10-100mm
Ilość wody zarobowej	ok 4l/worek
Klasyfikacja	R2 wg EN 1504-3