

RIMIX GRUNT KONTAKTOWY

Koncentrat

pod płytki ceramiczne wykonany w nanotechnologii.

ZASTOSOWANIE: Bezrozpuszczalnikowy środek gruntujący wnikający w głąb podłoża. Przeznaczony do obróbki wstępnej podłoża pod kleje do układania płytek ceramicznych. Do stosowania we wnętrzach i na zewnątrz budynków..

WŁAŚCIWOŚCI:

- bezrozpuszczalnikowy
- wzmacnia i stabilizuje podłoże,
- pajączynowe pęknięcia i rysy nabywają hydrofobowości
- silnie obniża wodochłonność podłoża
- paroprzepuszczalny
- mrozoodporny
- łatwy w stosowaniu
- wysoce wydajny
- przyjazny dla środowiska

PODŁOŻE: Zalecany na różne podłoża np.: tynki podkładowe, wapienne, gipsowe, płyty gipsowo kartonowe, płyty gipsowo -wiórowe a także anhydrytowe posadzki samopoziomujące. Podłoże musi być wysezonowane. Wszelkiego rodzaju wykwyty, glony itp. Należy zlikwidować używając RIMIX Algenkiler.

WYKONANIE: Przed użyciem grunt należy dobrze wymieszać. Preparat należy nakładać wałkiem malarskim lub pędzlem lub metodą natryskową. Należy przy tym unikać nadmiernego nanoszenia preparatu. Po wyschnięciu na powierzchni nie może powstać szklista powłoka gdyż ograniczy to zdolność łączenia się kleju z powierzchnią. Zachować czas schnięcia min. 12 -24 godz. Czas wysychania zależy od temperatury i wilgotności powietrza. Nie stosować w temperaturach poniżej 5°C i powyżej 30° C.

UWAGI: Chronić oczy i skórę. W razie zabrudzenia przemyć obfitą ilością czystej wody. Nie dodawać innych substancji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie materiału i wyniki z tego powodu szkody.

DOSTAWA: W kanistrach z tworzywa sztucznego 1 i 5 kg. Chronić przed mrozem. Okres składowania 12 miesięcy.

DANE TECHNICZNE:

zużycie	0,15-0,20 kg/ m ²
gęstość	ok. 1,0 kg/dm ³

UWAGA: podane zużycie zależne jest od rodzaju i chłonności podłoża oraz stopnia rozcieńczenia. Preparat można rozcieńczać w stosunku nie większym niż 1:4. Zbyt duże rozcieńczenie ograniczy zdolność wzmacniania podłoża, zbyt małe rozcieńczenie ograniczy zdolność wnikania w głąb. Należy zwrócić uwagę aby po wyschnięciu na powierzchni nie powstała szklista powłoka gdyż ograniczy to zdolność łączenia się kleju z podłożem.