

RIMIX Kalkfinisch

Gładź szpachlowa na bazie kruszyw mineralnych i wapna wzmacniana żywicą lateksową. Produkt ekologiczny, antyalergiczny.

- ZASTOSOWANIE:** Sucho mieszana ekologiczna, dezynfekcyjna, antyalergiczna gładź na bazie Kruszyw mineralnych i wapna.
Stosowana w celu uzyskiwania gładkich powierzchni ścian wewnętrznych zarówno w starych jak i obecnie stosowanych podłożach budowlanych. Na podłożach typu: tynki cementowo wapienne, tynki wapienne, płyty gipsowo kartonowe, beton.
- WŁAŚCIWOŚCI:**
- naturalnie biała
 - wysoka otwartość dyfuzyjna
 - gładka, matowa powierzchnia
 - zapewnia bardzo dobry mikroklimat w pomieszczeniach
 - łatwa w obróbce
 - idealne podłoże pod każdego rodzaju farby RIMIX
- PODŁOŻE:** Musi być suche, nośne, wolne od kurzu, tłuszczu i innych zanieczyszczeń powodujących powstawanie filmu oddzielającego. Przed szpachlowaniem należy uzupełnić spoiny rysy i ubytki. Podłoża kredowe lub mocno chłonne należy wcześniej wzmocnić używając preparatu głęboko penetrującego RIMIX LF. Wszelkiego rodzaju grzyby, pleśnie należy zlikwidować stosując środek grzybobójczy RIMIX Algenkiller.
- WYKONANIE:** RIMIX Kalkfinisch należy powoli wsypywać do pojemnika z czystą wodą (ok. 12 litra wody/worek), pozostawić aż materiał osiadzie na dnie, po czym powoli przemieszać unikając napowietrzania. Gładź nakłada się na powierzchnię nierdzewną pacą tynkarską, równomiernie rozprowadza i wygładza. Powstałe podczas wygładzania nierówności należy po upływie 2 dni zeszlifować papierem ściernym. Malowanie i tapetowanie można rozpocząć dopiero po całkowitym wyschnięciu i związaniu szpachli. Czas wysychania zależy od sposobu wykonania, grubości warstwy, temperatury, wilgotności powietrza i wynosi ok. 2 tygodnie. W czasie wysychania należy zadbać o odpowiednią wentylację pomieszczenia.
- UWAGI:** Chronić oczy i skórę. W razie zabrudzenia przemyć obfitą ilością czystej wody. Prace wykonywać w temperaturze otoczenia powyżej +5°C. Nie dodawać innych substancji.

DANE TECHNICZNE:

Deklaracja Właściwości Użytkowych	2/2018
Reakcja na ogień	Klasa A1
Atest Higieniczny PZH	HK/0724/01/2007
Uziarnienie:	0,0-0,09 mm
Zalecana grubość tynku	1 - 2 mm
Stosunek woda/zaprawa	ok. 0,8
Zużycie	ok. 1,2 kg/m ² /cm
Gęstość nasypowa	ok. 600 kg/m ³
Wytrzymałość na ściskanie	CS I
Przyczepność do podłoża, symbol modelu pęknięcia	≥0,25 MPa, FP:B
Współczynnik absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym stwardniałej zaprawy	WO

