

RIMIX LF – Nano grunt głęboko penetrujący – koncentrat.

Bezrozpuszczalnikowy, głęboko penetrujący, środek wzmacniający podłoża.

ZASTOSOWANIE: Bezbarwny, bezrozpuszczalnikowy grunt głęboko penetrujący na bazie dyspersji drobnocząsteczkowych wykonany w nanotechnologii o wysokiej zdolności wnikania w głąb podłoża. Wzmacnia, stabilizuje podłoża piaskowe i kredowe przed nałożeniem tynków i farb powierzchniowych lub innych warstw wykończeniowych. Wyrównuje chłonność nieregularnych podłoży.

WŁAŚCIWOŚCI:

- bezrozpuszczalnikowy
- wzmacnia i stabilizuje podłoże
- zwiększa przyczepność warstw wykończeniowych do podłoża
- pajęczynowe pęknięcia i rysy nabywają hydrofobowości
- wyrównuje chłonność podłoża
- wysoka wydajność
- bezbarwny

PODŁOŻE: Łuszczące się powłoki malarskie tj. farby wapienne, mineralne, cementowe, i emulsyjne usunąć mechanicznie. Klejowe powłoki malarskie, pozostałości klejów, tapet starannie zmyć ciepłą wodą. Krytyczne podłoża należy konsultować z producentem.

WYKONANIE: Przed użyciem grunt należy dobrze wymieszać. Preparat należy nakładać wałkiem malarskim lub pędzlem. Przed nałożeniem farb i tynków ozdobnych zachować min. 24 godz. czas wysychania. Czas wysychania zależy od temperatury i wilgotności powietrza. Nie stosować w temperaturach podłoża i otoczenia poniżej +5°C. Podczas wysychania chronić przed mrozem i bezpośrednim nasłonecznieniem. Zbyt szybkie wysychanie ogranicza zdolność wnikania w głąb podłoża.

UWAGI: Chronić oczy i skórę. W razie zabrudzenia przemyć obficie ilością czystej wody. Nie dodawać innych substancji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie materiału i wynikłe z tego powodu szkody.

DOSTAWA:

W kanistrach z tworzywa sztucznego 5 kg lub wiadrach 20 kg. Przechowywać w chłodnym miejscu. Chronić przed mrozem. Okres składowania 12 miesięcy.

DANE TECHNICZNE:

zużycie	0,15-0,40 kg/ m ²
gęstość	ok. 1,0 kg/dm ³
rozcieńczanie	Maksymalnie 1:4*

***Uwaga:** rozcieńczenie zależne jest od rodzaju i chłonności podłoża. Zbyt duże rozcieńczenie powoduje zmniejszenie właściwości wzmacniania podłoża, zbyt małe ograniczy zdolność wnikania w podłoże. Ważne jest zwrócenie uwagi czy po wyschnięciu na powierzchnię nie utworzyła się szklista powłoka, która tworzy zamiast warstwy nośnej warstwę oddzielającą.

Zużycie zależne jest od stopnia rozcieńczenia.