

RIMIX LAMPERIA

Lateksowa, zmywalna, powłoka ochronna na ściany zewnętrzne i wewnętrzne budynków.

ZASTOSOWANIE: Uniwersalna w zastosowaniu powłoka ochronna i podwyższonej odporności na ścieranie i bezpośrednie działanie wody na podłoża typu: różnego rodzaju farby, tynki strukturalne w tym mozaikowe, tynki cementowe, cementowo-wapienne, beton, gips, płyty gipsowo-kartonowe, cegły, pustaki itp. Szczególnie zalecana do malowania ścian i sufitów w mieszkaniach, biurach, szkołach, szpitalach, przedszkolach, pomieszczeniach socjalnych i innych pomieszczeniach o podwyższonym ruchu pieszych i działaniu wody.

WŁAŚCIWOŚCI:

- bardzo dobra przyczepność do różnych typów podłoży
- wysoka odporność na szorowanie i działanie wody
- zmniejsza przyczepność brudu do podłoży
- wysoka wydajność

PODŁOŻE:

Przed przystąpieniem do nanoszenia powłoki należy sprawdzić jakość podłoża, gdyż ma to bezpośredni wpływ na ostateczny efekt i trwałość wykonanych prac. Podłoże musi być suche, nośne, czyste, wolne od pyłu, kurzu i tłustych plam, a także innych zanieczyszczeń tworzących film oddzielający. Wszelkiego rodzaju grzyby, pleśnie, należy zlikwidować stosując środki grzybobójcze RIMIX Algenkiller. Przed przystąpieniem do malowania stare podłoża kredowe, piaskowe należy wcześniej wzmocnić używając preparatu głęboko penetrującego RIMIX LF-grunt.

WYKONANIE:

Przed użyciem RIMIX Lamperię należy dobrze wymieszać w wiadrze unikając napowietrzenia. Drugą warstwę farby, jeśli zachodzi taka konieczność nanosić dopiero po wyschnięciu pierwszej warstwy (ok. 12 godzin zależne od temperatury i wilgotności powietrza). Farbę można nakładać wałkiem malarskim, pędzlem lub metodą natryskową. Należy ją dobrze „wmasować” w podłoże. Podczas nanoszenia i wysychania powłoki temperatura powietrza powinna wynosić co najmniej +5°C i nie więcej niż +25°C. Podczas wykonywania prac ściany chronić przed przeciągiem. Bezpośrednio po wykonaniu prac, narzędzia należy umyć czystą wodą.

UWAGI:

Chronić oczy i skórę. W razie zabrudzenia przemyć obfitą ilością czystej wody. Nie dodawać innych substancji. Podane zużycie jest wartością orientacyjną, zależną od rodzaju podłoża i techniki wykonania. Zbytne rozcieńczenie farby może nie pogorszyć jej właściwości przerebu jednak powoduje zmniejszenie siły krycia i powstanie przebarwień a także utratę przyczepności w przypadku nanoszenia drugiej warstwy. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie materiału i wynikłe z tego powodu szkody.

DOSTAWA:

W wiadrach plastikowych 5, 10 i 15 litrów. Przechowywać w chłodnym miejscu. Chronić przed mrozem. Okres składowania 12 miesięcy.

DANE TECHNICZNE:

zużycie	ok. 0,15-0,25 kg/ m ² /warstwę
wartość pH	ok. 8,5
gęstość	ok. 1,1kg/dm ³

stopień połysku	mat
-----------------	-----