

TYNK Mineralny

Wysokojakościowy tynk mineralny na bazie białego cementu i wapna z kruszywem marmurowym o różnorodnym uziarnieniu i strukturze.

ZASTOSOWANIE: Sucho mieszany tynk strukturalny zgodny z EN 998-1 CR-CS II-W2.
Do wykonywania tynków ozdobnych na elewacjach, ścianach wewnętrznych i sufitach.

WŁAŚCIWOŚCI:

- dyfuzyjnie otwarty
- ekologiczny
- łatwy w obróbce
- wysoka przyczepność do podłoża
- odporny na niekorzystny wpływ środowiska naturalnego: kwaśne deszcze, promieniowanie UV, starzenie, gnicie
- bogata paleta barw
- trwałość koloru

PODŁOŻE:

Musi być suche, nośne, czyste, wolne od pyłu, kurzu i tłustych plam, a także innych zanieczyszczeń tworzących film oddzielający. Niezależnie od rodzaju podłoża konieczne jest zastosowanie gruntu przystosowanego pod tynki mineralne. Zalecany na warstwy zbrojne systemu ociepleń ścian zewnętrznych budynków, tynki cementowo-wapienne, beton i inne podłoża spotykane w nowoczesnym budownictwie. Tynki nawierzchniowe można nanosić dopiero po całkowitym wyschnięciu i związaniu podłoża. Przed nałożeniem tynku akrylowego RIMIX podłoże należy zagruntować odpowiednim preparatem gruntującym. W przypadku podłoży piaskowych lub kredowych należy zastosować grunt głęboko penetrujący RIMIX LF. Na stabilne podłoża stosować RIMIX Geunt Uniwersalny. Grunt najlepiej jest podbarwić pod kolor tynku. Nakładanie tynku można rozpocząć dopiero po całkowitym wyschnięciu gruntu (co najmniej po 24 godzinach w zależności od temperatury podłoża i otoczenia).

WYKONANIE:

Bezpośrednio przed użyciem tynk mineralny należy mieszać z czystą wodą w ilości ok. 5,5l do momentu uzyskania jednolitej masy. Tynk należy nakładać na równą, suchą powierzchnię na grubość ziarna za pomocą stalowej pacy tynkarskiej, a następnie odpowiednio zacierać plastikową pacą celem uzyskania pożądanej faktury. Fakturowanie tynku musi być dokonane natychmiast po jego nałożeniu. Podczas pracy należy regularnie czyścić narzędzia. Materiał przylegający do narzędzi może być przyczyną niejednorodności faktury. Niezwłocznie po zakończeniu pracy narzędzia umyć wodą.

UWAGI:

Produkt zawiera cement, ma odczyn zasadowy. Chronić oczy i skórę. W razie zabrudzenia przemyc obfitą ilością czystej wody. Elementy, które nie będą tynkowane należy wcześniej starannie zabezpieczyć. Podczas nakładania i wysychania tynku temperatura otoczenia nie może być niższa niż +5°C. W przypadku spadku temperatury poniżej dopuszczalnej dochodzi do zaburzenia procesu wiązania tynku następuje utrata przyczepności do podłoża a w efekcie końcowym pękanie i odpadanie. Należy również unikać pracy podczas opadów oraz przy bezpośrednim nasłonecznieniu i silnym wietrze. Zbyt szybkie odparowywanie wody doprowadzi do powstania na powierzchni pęknięć włosowatych lub nieregularnego wyglądu odcieni koloru(przebarwienia). Świeżą zaprawę należy w ciągu dwu godzin zużyć. Nie dodawać żadnych innych domieszek. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie materiału i wyniki z tego powodu szkody.

DOSTAWA:

W chronionych przed wilgocią workach papierowo-foliowych 25 kg. Ilość na palecie 24szt. Przechowywać w suchych pomieszczeniach na drewnianych paletach. Podczas transportu i przechowywania chronić przed deszczem. Okres składowania 12 miesięcy od daty produkcji.

DANE TECHNICZNE:

Uziarnienie:	1,0mm, 1,5mm, 2,0mm
Struktura:	baranek
Współczynnik przewodzenia ciepła:	0,800W/mK
Absorpcja wody:	W2
Współczynnik oporu dyfuzyjnego:	V2
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach	> 0,7N/mm ²
Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach	> 1,6N/mm ²

: