

RIMIX PROFICOLOR

Lateksowa, zmywalna, odporna na ścieranie farba wewnętrzna.

ZASTOSOWANIE: Uniwersalna w zastosowaniu lateksowa farba nawierzchniowa o nieograniczonej palecie barw i podwyższonej odporności na ścieranie na podłoża typu: tynki cementowe, cementowo-wapienne, beton, gips, płyty gipsowo-kartonowe. Szczególnie zalecana do malowania ścian i sufitów w mieszkaniach, biurach, szkołach, szpitalach, przedszkolach, pomieszczeniach socjalnych i innych pomieszczeniach o podwyższonym ruchu pieszych.

WŁAŚCIWOŚCI:

- Szeroka paleta barw
- bardzo dobra przyczepność do różnych typów podłoży
- wysoka odporność na szorowanie
- wysoka zdolność krycia podłoża
- wysoka wydajność

PODŁOŻE:

Przed przystąpieniem do malowania należy sprawdzić jakość podłoża, gdyż ma to bezpośredni wpływ na ostateczny efekt i trwałość wykonanych prac. Podłoże musi być suche, nośne, czyste, wolne od pyłu, kurzu i tłustych plam, a także innych zanieczyszczeń tworzących film oddzielający. Wszelkiego rodzaju grzyby, pleśnie, należy zlikwidować stosując środki grzybobójcze RIMIX Algenkiller. Przed przystąpieniem do malowania stare podłoża kredowe, piaskowe należy wcześniej wzmocnić używając preparatu głęboko penetrującego wykonanego w technologii NANO RIMIX LF-grunt. Podłoża stabilne należy wcześniej zagruntować preparatem RIMIX GLATTGRUND.

WYKONANIE:

Przed użyciem farby należy dobrze wymieszać w wiadrze. Drugą warstwę farby nanosić dopiero po wyschnięciu pierwszej warstwy (ok. 12 godzin zależne od temperatury i wilgotności powietrza). Farbę można nakładać wałkiem malarskim, pędzlem lub metodą natryskową. Podczas nanoszenia i wysychania farby temperatura powietrza powinna wynosić co najmniej +5°C i nie więcej niż +25°C. chronić przed przeciągiem. Bezpośrednio po wykonaniu prac, narzędzia należy umyć czystą wodą.

UWAGI:

Chronić oczy i skórę. W razie zabrudzenia przemyć obfitą ilością czystej wody. Nie dodawać innych substancji. Podane zużycie jest wartością orientacyjną, zależną od rodzaju podłoża i techniki wykonania. Zbytne rozcieńczenie farby może nie pogorszyć jej właściwości przerebu jednak powoduje zmniejszenie siły krycia i powstanie przebarwień a także utratę przyczepności. W przypadku nanoszenia drugiej warstwy należy zachować min 12godz odstęp wysychania i twardnienia pierwszej warstwy. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie materiału i wynikłe z tego powodu szkody.

DOSTAWA:

W wiadrach plastikowych 5, 10 i 15 litrów. Przechowywać w chłodnym miejscu. Chronić przed mrozem. Okres składowania 12 miesięcy.

DANE TECHNICZNE:

zużycie	ok. 0,15-0,25 kg/ m ² /warstwę
wartość pH	ok. 8,5
gęstość	ok. 1,5 kg/dm ³
stopień połysku	mat