

RIMIX RENO

Wysokojakościowa, bezrozpuszczalnikowa farba zbrojąca przeznaczona do renowacyjnego malowania ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynków.

ZASTOSOWANIE: Farba renowacyjna wzmacniana mikro-włóknami oraz włóknami do malowania podłoży mineralnych i organicznych typu: tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, beton, gazobeton, wyprawy mineralne i tynki dyspersyjne. Pokrywa istniejące pęknięcia. Zabezpiecza elewację przed niekorzystnym działaniem opadów atmosferycznych i znacznie redukuje osadzanie się zanieczyszczeń. Eliminuje istniejące naloty glonów i ogranicza porost grzybów i glonów.

WŁAŚCIWOŚCI:

- elastyczna w szerokim zakresie temperatur
- o niskim naprężeniu, pokrywa pęknięcia
- otwarta dyfuzyjnie
- bardzo dobra przyczepność do różnych typów podłoży
- wysoka odporność na niekorzystny wpływ środowiska, opady atmosferyczne, promieniowanie UV, starzenie, gnicie
- wysoka zdolność krycia podłoża
- wysoka wydajność
- bogata paleta barw
- trwałość kolorów

PODŁOŻE:

Przed przystąpieniem do malowania należy sprawdzić jakość podłoża gdyż ma to bezpośredni wpływ na ostateczny efekt i trwałość wykonanych prac. Podłoże musi być suche, nośne, czyste, wolne od pyłu, kurzu i tłustych plam, a także innych zanieczyszczeń tworzących film oddzielający. Należy również sprawdzić nośność podłoża. Przed nałożeniem farby podłoże należy wcześniej zagruntować gruntem renowacyjnym RIMIX RENO. Wszelkiego rodzaju wykwyty (glony, pleśnie) należy zlikwidować używając środka grzybobójczego RIMIX Algenkiller. W przypadku nanoszenia farby na nowo wykonanych podłożach mineralnych (beton, tynki na bazie cementu, wapna) należy zachować min. 3-4 tygodniowy okres sezonowania podłoża.

WYKONANIE:

Przed użyciem farbę należy dobrze wymieszać mieszarką nisko obrotową unikając zbytniego napowietrzenia. Drugą warstwę farby nanosić dopiero po wyschnięciu pierwszej warstwy. Czas wysychania zależy od temperatury i wilgotności powietrza nie mniej niż 24 godz. Farbę nakładać wałkiem malarskim lub pędzlem. Podczas nanoszenia i wysychania farby temperatura otoczenia i podłoża nie może wynosić mniej niż +5°C i nie więcej niż +25°C. Należy również unikać prac przy bezpośrednim nasłonecznieniu, silnym wietrze i podczas opadów atmosferycznych.

UWAGI:

Chronić oczy i skórę. W razie zabrudzenia przemyć obfitą ilością czystej wody. Nie dodawać innych substancji. Podane zużycie jest wartością orientacyjną, zależną od rodzaju podłoża i techniki wykonania. Zbytne rozcieńczenie farby może nie pogorszyć jej właściwości przerobu jednak powoduje zmniejszenie siły krycia i powstanie przebarwień, a także utratę przyczepności w przypadku nanoszenia drugiej warstwy. Farba traci również swoje właściwości pokrywania pęknięć. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie materiału i wynikłe z tego powodu szkody.

3.10 FARBY BUDOWLANE

DOSTAWA: W wiadrach plastikowych 10 i 15 litrów. Przechowywać w chłodnym miejscu. Chronić przed mrozem i bezpośrednim nasłonecznieniem. Okres składowania 12 miesięcy.

DANE TECHNICZNE:

zużycie	ok. 0,40l/m ²
wartość pH	ok. 8,5
gęstość	ok. 1,6 kg/dm ³
stopień połysku	mat
lepkość RVT, 20°C	ok. 8,5
odporność na szorowanie	Klasa I