

2.9 Tynki powierzchniowe

TYNK SILIKONOWY

Wysokojakościowy tynk na bazie żywic silikonowych z efektem perlenia.

ZASTOSOWANIE: Gotowy do użycia tynk strukturalny na bazie żywic silikonowych. Zawiera naturalne kruszywa marmurowe, wypełniacze oraz pigmenty. Do stosowania na podłoża mineralne typu tynki cementowo-wapienne, cementowe, na warstwy zbrojne systemów ociepleń ścian zewnętrznych budynków oraz inne podłoża stosowane w nowoczesnym budownictwie. Zawiera formułę antygrzybiczną, nie porasta glonami i algami.

WŁAŚCIWOŚCI:

- wysoka hydrofobowość
- wysoka otwartość dyfuzyjna
- łatwość obróbki
- łatwy w utrzymaniu
- wysoka elastyczność w szerokim zakresie temperatur
- wysoka przyczepność do podłoża
- odporny na niekorzystny wpływ środowiska: kwaśne deszcze, mróz, promieniowanie UV, starzenie, gnicie
- bogata paleta barw
- trwałość koloru
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków

PODŁOŻE: Musi być suche, nośne, czyste, wolne od pyłu, kurzu i tłustych plam, a także innych zanieczyszczeń tworzących film oddzielający. Niezależnie od rodzaju podłoża konieczne jest zastosowanie gruntu przystosowanego pod tynki silikonowe. Zalecany na warstwy zbrojne systemu ociepleń ścian zewnętrznych budynków, tynki cementowo-wapienne, beton i inne podłoża spotykane w nowoczesnym budownictwie. Tynki nawierzchniowe można nanosić dopiero po całkowitym wyschnięciu i związaniu podłoża. Przed nałożeniem tynku RIMIX TYNK SILIKONOWY podłoże należy zagruntować preparatem gruntującym przystosowanym do rodzaju podłoża, najlepiej zabarwionym pod kolor tynku. Nakładanie tynku można rozpocząć dopiero po całkowitym wyschnięciu i związaniu gruntu (co najmniej po 24 godzinach w zależności od temperatury i wilgotności otoczenia).

WYKONANIE: Bezpośrednio przed użyciem tynk RIMIX TYNK SILIKONOWY należy powoli przemieszać w wiadrze mieszadłem wolnoobrotowym. W razie potrzeby dodać niewielką ilość czystej wody, maksymalnie do 2%. Tynk należy nakładać na równą, suchą powierzchnię na grubość ziarna za pomocą stalowej pacy tynkarskiej, a następnie odpowiednio zacierać plastikową pacą celem uzyskania pożądanej faktury. Fakturowanie tynku musi być dokonane natychmiast po jego nałożeniu. Podczas pracy należy regularnie czyścić narzędzia. Materiał przylegający do narzędzi może być przyczyną niejednorodności faktury. Niezwłocznie po zakończeniu pracy narzędzia umyć wodą.

UWAGI: Chronić oczy i skórę. W razie zabrudzenia przemyć obfitą ilością czystej wody. Elementy, które nie będą tynkowane należy wcześniej starannie zabezpieczyć. Podczas nakładania i wysychania tynku temperatura podłoża i otoczenia nie może być niższa niż +5° i wyższa niż +25°C. W przypadku spadku temperatury poniżej dopuszczalnej dochodzi do zaburzenia procesu wiązania tynku następuje utrata przyczepności do podłoża a w efekcie końcowym pękanie, bąblowanie i odpadanie tynku. Należy również unikać pracy podczas opadów atmosferycznych oraz przy bezpośrednim nasłonecznieniu i silnym wietrze. Zbyt szybkie odparowywanie wody doprowadzi do powstania na powierzchni pęknięć włosowatych lub nieregularnego wyglądu odcieni koloru(przebarwienia). Nie dodawać żadnych innych domieszek. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie materiału i wyniki z tego powodu szkody.

2.9 Tynki powierzchniowe

DOSTAWA: W wiadrach z tworzywa sztucznego 25 kg. w postaci gotowej do przerobu. Ilość na palecie 24 szt.

Przechowywać w chłodnym miejscu. Podczas transportu i przechowywania chronić przed Mrozem i bezpośrednim nasłonecznieniem. Okres składowania 12 miesięcy od daty produkcji.

DANE TECHNICZNE:

zużycie	1,0mm – 1,1 - 1,3kg/m ² 1,5mm – 1,8 – 2,0kg/m ² 2,0mm – 2,3 – 2,6kg/m ²
gęstość objętościowa	1,8 g/cm ³
pH	ok.8,5
grubość ziarna	1,0mm, 1,5mm, 2,0mm
struktura	baranek lub kornik
Atest Higieniczny	HK/B/1587/01/2007
KOT	ICiMB-KOT-2021/0113