

2.9 Tynki powierzchniowe

IMITACJA CEGŁY

Tynk Silikonowy do wykonywania odcisku rustykalnej cegły na elewacjach i ścianach wewnętrznych.

ZASTOSOWANIE: Gotowy do użycia tynk strukturalny na bazie żywic silikonowych. Zawiera naturalne kruszywa marmurowe, wypełniacze oraz pigmenty. Do stosowania na podłoża mineralne typu tynki cementowo-wapienne, cementowe, na warstwy zbrojne systemów ociepleń ścian zewnętrznych budynków oraz inne podłoża stosowane w nowoczesnym budownictwie. Zawiera formułę antygrzybiczną, nie porasta glonami i algami.

WŁAŚCIWOŚCI:

- wysoka hydrofobowość
- wysoka otwartość dyfuzyjna
- łatwość obróbki
- łatwy w utrzymaniu
- wysoka elastyczność w szerokim zakresie temperatur
- wysoka przyczepność do podłoża
- odporny na niekorzystny wpływ środowiska: kwaśne deszcze, mróz, promieniowanie UV, starzenie, gnicie
- bogata paleta barw
- trwałość koloru
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków

PODŁOŻE: Musi być suche, nośne, czyste, wolne od pyłu, kurzu i tłustych plam, a także innych zanieczyszczeń tworzących film oddzielający. Niezależnie od rodzaju podłoża konieczne jest zastosowanie specjalnego gruntu przystosowanego pod tynki zabarwionego w kolorze fug i dodatkowo wzmocnionego przed działaniem środowiska zewnętrznego. Zalecany na warstwy zbrojne systemu ociepleń ścian zewnętrznych budynków, tynki cementowo-wapienne, beton i inne podłoża spotykane w nowoczesnym budownictwie. Tynki nawierzchniowe można nanosić dopiero po całkowitym wyschnięciu i związaniu podłoża.

WYKONANIE: Bezpośrednio przed użyciem tynk RIMIX TYNK SILIKONOWY należy powoli przemieszać w wiadrze mieszadłem wolnoobrotowym. W razie potrzeby dodać niewielką ilość czystej wody, maksymalnie do 2%. Tynk należy nakładać na równą, suchą powierzchnię na grubość ziarna za pomocą stalowej pacy tynkarskiej, a następnie odpowiednio zacierać plastikową pacą celem uzyskania pożądanej faktury. Fakturowanie tynku musi być dokonane natychmiast po jego nałożeniu.

UWAGI: Chronić oczy i skórę. W razie zabrudzenia przemyć obfitą ilością czystej wody. Elementy, które nie będą tynkowane należy wcześniej starannie zabezpieczyć. Podczas nakładania i wysychania tynku temperatura podłoża i otoczenia nie może być niższa niż +5° i wyższa niż +25°C. Należy również unikać pracy podczas opadów atmosferycznych oraz przy bezpośrednim nasłonecznieniu i silnym wietrze. Zbyt szybkie odparowywanie wody doprowadzi do powstania na powierzchni pęknięć włosowatych lub nieregularnego wyglądu odcieni koloru(przebarwienia). Nie dodawać żadnych innych domieszek. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie materiału i wynikłe z tego powodu szkody.

DOSTAWA: W wiadrach z tworzywa sztucznego 25 kg. w postaci gotowej do przerobu. Ilość na palecie 24 szt.

Przechowywać w chłodnym miejscu. Podczas transportu i przechowywania chronić przed mrozem i bezpośrednim nasłonecznieniem. Okres składowania 12 miesięcy od daty produkcji.

2.9 Tynki powierzchniowe

DANE TECHNICZNE:

zużycie	4,0 – 5,0kg/m ²
gęstość objętościowa	1,8 g/cm ³
pH	ok.8,5
grubość ziarna	2mm
struktura	baranek lub kornik