

RIMIX 66

Sucho mieszana drobnoziarnista zaprawa tynkarska na bazie cementu portlandzkiego i wapna z kruszywem mineralnym o uziarnieniu do 0,5mm.

Produkt ekologiczny zawierający do 5% dodatków organicznych.

ZASTOSOWANIE: RIMIX 66 cementowo-wapienna zaprawa tynkarska stosowana jest do maszynowego i ręcznego wykonywania tynków tradycyjnych wewnątrz budynków. Przeznaczona jest do wykonywania wypraw tynkarskich na każdego rodzaju podłożach murowych stosowanych w nowoczesnym budownictwie, jako jedno lub dwuwarstwowy tynk podkładowy pod RIMIX gładzie, tynki i farby powierzchniowe RIMIX. Nie stosować w strefie cokołowej. Na cokoły, ogrodzenia i inne powierzchnie narażone na krótkotrwałe działanie wody zalecana jest zaprawa tynkarska RIMIX 62 zawierająca dużą ilość środków hydrofobowych.

PODŁOŻE: Przed przystąpieniem do prac tynkarskich należy sprawdzić jakość podłoża gdyż ma to bezpośredni wpływ na przyczepność tynku i trwałość wykonanych prac. Podłoże musi być zgodne z normami PN-ISO 1803:2001 „Tolerancja w budownictwie”. Podłoże musi być suche, nośne, czyste, wolne od pyłu, kurzu i tłustych plam, wykwitów solnych a także innych zanieczyszczeń tworzących film oddzielający. Stare powłoki malarskie należy wcześniej usunąć i sprawdzić nośność podłoża. Wszelkiego rodzaju grzyby, pleśnie, należy zlikwidować stosując środki grzybobójcze RIMIX Algenkiller. Na powierzchnie silnie chłoneące wilgoć i powierzchnie betonowe należy wcześniej zastosować obrzutkę wstępną RIMIX 67 aby wyrównać wszystkie nierówności lub RIMIX QUARZGRUNT, ContactFix Red, (grunty z piaskiem kwarcowym) lub ContactFix Yellow. RIMIX Grunt ContactFix Yellow można nakładać ogólnodostępnymi agregatami malarskimi. Przy zastosowaniu obrzutki wstępnej RIMIX 67 należy zachować 72 godzinną przerwę technologiczną (zaprawa musi należycie związać aby stworzyć nośne podłoże. Nie dochowanie przerwy technologicznej skutkuje osuwaniem się tynku już przy nakładaniu lub pękaniem podczas wysychania). Po nałożeniu każdego rodzaju gruntu konieczna jest 12godz. przerwa technologiczna. W przypadku podłoży mieszanych należy wykonać warstwę zbrojącą zatapiając siatkę tynkarską. Zaprawy nie stosować na podłoża gipsowe. Wszelkiego rodzaju ubytki, typu kanały instalacyjne (elektryczne, wodne, co) należy uzupełnić tym samym materiałem zakładając siatkę zbrojeniową. Do obsadzania profili przyokiennych, puszek elektrycznych itp. Należy używać cementowej zaprawy montażowej.

PRZERÓB: Przerób maszynowy: Zaprawę tynkarską RIMIX 66 można nakładać ogólnie dostępnymi na rynku agregatami tynkarskimi. Przerób ręczny: Przy nakładaniu ręcznym worek suchej zaprawy RIMIX 66 należy wymieszać z czystą wodą w ilości ok. 5,5 litra na worek. Zaprawę należy mieszać do momentu uzyskania jednolitej masy. Tak przygotowaną zaprawę nanosi się na tynkowaną powierzchnię za pomocą kielni i wyrównuje łatą aluminiową. Po „steżeniu” zaprawy należy za pomocą łaty trójkątnej „ściąć” nadmiar i wyrównać całą powierzchnię, a następnie zwilżyć i zacierać (filcować) pacą z gąbką, zacieraczką elektryczną lub pneumatyczną tak aby uzyskać jednolitą powierzchnię. Jeśli zachodzi konieczność nałożenia drugiej warstwy, pierwszą należy pozostawić szorstką. Tynku nie należy nakładać na

warstwę grubszą niż 1,5 cm. W przypadku stosowania większej warstwy tynk należy nakładać dwuwarstwowo wg. zasady „mokre na mokre”. Zastosowanie jednorazowo zbyt grubej warstwy tynku może spowodować jego osuwanie i pękanie. Należy również zwrócić uwagę na odpowiednie dozowanie wody, gdyż dodanie zbyt dużej ilości również powoduje powstanie rys skurczowych. Rysy skurczowe mogą wystąpić już podczas wysychania tynku lub nawet po paru miesiącach.

UWAGI:

Prace wykonywać w temperaturze +5°C + 25°C. Nie dodawać innych substancji. Świeży tynk należy chronić przed nadmiernym przesuszeniem. Przeciąg i bezpośrednie nasłonecznienie, stosowanie nagrzewnic może spowodować powstanie rys skurczowych. Tynki podkładowe mogą dopiero po całkowitym wyschnięciu i stwardnieniu (ok. 4 tygodni, zależnie od temperatury i wilgotności podłoża) zostać pokryte warstwą wykończeniową. Jako warstwa wykończeniowa zalecane są RIMIX gładzie wapienne, tynki ozdobne i farby. Unikać gładzi gipsowych. Tynk można również pokrywać płytkami ceramicznymi. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie materiału i wyniki z tego powodu szkody.

Produkt zawiera cement, ma odczyn zasadowy (Xi drażniący), należy chronić skórę i oczy. W razie kontaktu przemyc obfita ilością czystej wody.

DOSTAWA:

W chronionych przed wilgocią workach papierowo-foliowych 30 kg. Ilość na palecie 42 szt. Składować na drewnianych paletach w suchych pomieszczeniach. Chronić przed zawilgoceniem podczas transportu i przechowywania. Okres składowania 12 miesięcy od daty produkcji.

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI:

Deklaracja Zgodności:	CS I – W0 wg PN-EN 998-1:2016
Reakcja na ogień:	Klasa A1
Zalecana grubość tynku:	10mm – 20mm, przy jednej warstwie
Uziarnienie:	0 – 0,8 mm
Gęstość wysuszonej stwardniałej zaprawy:	> 1300 kg/m ³
Czas zachowania właściwości roboczych	ok. 8 godzin
Przyczepność do podłoża symbol modelu pęknięcia:	> 0,1N/mm ² , FP:B